

DATENBLATT

GRÜNPERGA Papier GmbH
Am Güterbahnhof 3
09579 Grünhainichen



GRÜNPERGA - Flex Top fettdicht

Qualitätsparameter:

			Toleranz
flächenbezogene Masse ISO 536	g/m ²	40	± 4 %
Feuchte (absolut) ISO 287	%	6	± 1
Bruchkraft längs ISO 1924-2	≥ N	38	
Berstfestigkeit DIN 53113	≥ kPa	95	
Fettdichte (KIT-Test) TAPPI T-559	KIT-Wert	mind. 7	
Weißgrad ISO 2469	≥ %	75	

Die Papierqualität ist lebensmittelrechtlich zugelassen gemäß:

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
LFGB §§ 30, 31
Empfehlung XXXVI BfR
FDA 21 CFR Ch. §§ 176.170, 176.180

Grünhainichen, Mai 2013